

1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

MOLDUCRETO JR

Biodegradable

No tóxico

2.0 DESCRIPCION Y USOS

Producto utilizado en cimbras y moldes de concreto, para desmoldar dejando superficies tersas, limpias y homogéneas.

Reduce la necesidad de de la limpieza continua de las formas

No mancha la superficie del concreto

Reduce o elimina las imperfecciones de las superficies de concretos prefabricados, pretensados y colados en obra.

Reduce los costos de reparación de superficies defectuosas

De fácil aplicación

USOS

Para cimbras de metal, madera, plástico, etc. Especial para cimbra y moldes de aglomerado, triplay, concreto, etc.

Protege a las superficies de los moldes con una película impermeable.

Para interiores y exteriores

No produce oquedades o huecos en las superficies

Evita la adherencia del concreto y mortero a la cimbra obteniéndose acabados uniformes, lisos y tersos. De alta penetración, para proteger la cimbra de de madera de la humedad y acción de bacterias y hongos. Su presentación líquida lo hace de fácil y rápida aplicación. Aumenta el número de veces que puede utilizarse la cimbra.

Pueden aplicarse pinturas o recubrimientos sin necesidad de eliminarlo

3.0 COMPOSICION

Emulsión de polímeros con bactericidas, penetrantes, fungicidas y agua.

4.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

VENTAJAS

TABLA No. 1 MOLDUCRETO JR	PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO		
A1. Consistencia	líquido	
A2. Toxicidad	no	
A3. Densidad (gm/cm3)	0.95 a 0.97	D-1475
A4. Viscosidad Copa Ford # 4 (seg)	7 a 12	D-1200
A5. Inflamabilidad	no	
A6. Estabilidad		
Envase abierto (hrs)	6	
Envase cerrado (meses)	6	
A7. Color	amarillo	D-2369
A8. % Sólidos		
Peso	18 a 20	
Volumen	21 a 22	
A9. Adelgazador recomendado	ninguno	
A10. Número de componentes	1	
A11. VOC (g./lt.)	<1	D-3960
B) PRODUCTO APLICADO		
B1. Grosor de película húmeda (micras)	170 a 200	D-4414
B2. Cubrimiento (m2/lt)	4 a 30	



Ver Tabla No. 1

Utilizando el **MOLDUCRETO Jr** se puede obtener un punto o crédito en el sistema LEED del USGBC.

1 crédito por un VOC menor de 50 g./lt.

EQ Crédito 4.2: Materiales de baja emisión: Pinturas y Recubrimientos de bajo VOC.

Las pinturas y recubrimientos utilizados para impermeabilizar en interiores aplicadas en el sitio, deberán cumplir con el siguiente criterio.

No deberán exceder el límite máximo de VOC de 50 g./lt. establecidos por el Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993

5.0 PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies sobre las que se aplique el **MOLDUCRETO JR**, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvos, grasas, partículas sueltas, etc.

6.0 APLICACION

Aplicar por medio de brocha,

CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
Fax.: (55) 5611-0021

www.curacreto.com.mx
curacreto@curacreto.com.mx



rodillo o bomba aspersora, procurando dejar una capa uniforme. Agitar el producto antes de usarse.

7.0 RENDIMIENTO

De 4 a 30 m²/lt. a un grosor de película húmeda de 0.160 a 0.250 mm.

8.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de

Materiales. Solicitarla a la Compañía.

9.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

10.0 PRESENTACION

0521300109 = cubeta 19 lts.
0521300160 = tambor 200 lts.

11.0

GARANTIA

CURACRETO, S.A de C.V. garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que **CURACRETO, S.A. de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.



CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
Fax.: (55) 5611-0021

www.curacreto.com.mx
curacreto@curacreto.com.mx