



# APLICA FÁCIL

# FICHA TÉCNICA

## DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante acrílico elastomérico con fibras sintéticas integradas para evitar el uso de telas de refuerzo, de fácil aplicación, diseñado con resina de la más alta calidad, para proteger techos y muros de la lluvia, así como de las altas temperaturas.

## USOS:

Como impermeabilizante para techos en aplicaciones residenciales, comerciales o industrial, colores blanco o terracota. En color blanco, se obtiene gran reflexión a rayos solares, con excelente resistencia al intemperismo y a la transmisión de calor.

## APLICACIÓN:

- Limpie perfectamente la superficie, retirando polvo, grasa, aceites o materiales impermeabilizantes viejos falsamente adheridos, las impermeabilizaciones asfálticas existentes de preferencia tienen que ser retiradas por completo.
- Para mejores resultados, aplique una capa de SELLACRIL y espere 2 horas antes de la aplicación del impermeabilizante.
- Se deberán sellar todas las grietas, pretiles, chaflanes, salientes de tuberías, bases de climas, bases de tinacos, etc. con PLASTICRIL.
- Aplique la primera capa de DIABLO ROJO APLICA FACIL uniformemente, con cepillo de ixtle cepillo de cerdas finas, yute, ixtle o henequén o con rodillo o brocha, evitando dejar segmentos descubiertos o capas demasiado delgadas. No requiere membrana de refuerzo. Deje secar 8 horas mínimo. Antes de proseguir con la 2ª capa. No requiere membrana de refuerzo.
- Aplique una segunda capa de DIABLO ROJO APLICA FACIL en forma cruzada con respecto a la primera, hasta cubrir totalmente el área.

## PRESENTACIÓN:

Cubeta de 19 litros, Galon 4 Litros.

## RENDIMIENTO:

Cubre 1 m2 por litro, a dos capas (0.5 lt/m2/capa)

## RESTRICCIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:

- Previo a la aplicación del impermeabilizante se recomienda utilizar el SELLACRIL, para mejorar la adherencia y atrapar o aglutinar el polvo y el uso del PLASTICRIL para sellar puntos críticos.
- No aplicar DIABLO ROJO APLICA FACIL cuando exista posibilidad de lluvia o en presencia de esta.
- No se recomienda diluir para elaborar primario.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 8 °C.
- No aplicar el material sobre superficies húmedas o encharcadas.
- Todos los encharcamientos deberán repararse con una mezcla de 1 cubeta de arena No. 5 ó arena de río, 2 lts de agua y de 3 a 4 lts de SELLACRIL. Se realiza una mezcla tipo de albañilería y se esparce con jalador de hule, dejar secar el tiempo necesario de acuerdo al espesor. Lave la herramienta con agua antes de que seque el producto. Para conservar lo blanco del material aplicado, se recomienda lavar la superficie con agua y cepillo de ixtle cada 6 meses.
- Dependiendo de la ubicación de la casa y con el fin de evitar el calentamiento del sol de la tarde, se recomienda recubrir con DIABLO ROJO APLICA FACIL blanco, los muros que estén orientados hacia poniente, que son los que tienen mayor exposición al sol.

## PROPIEDADES FÍSICAS:

PROP. FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Viscosidad Bookfield cps	44,000 +/- 4,000	ASTM D-2196
% Sólidos (mnv)	52% +/- 2.0	ASTM D-2369
Densidad	1.285 +/- 0.03 gr/m	ASTM D-1475
Resistencia Tensión Mpa.	1,400 min	ASTM D-2370
Elongación	130% min	ASTM D-2370
PH	9.0 +/- 0.5	ASTM D-758D
Intemperismo acelerado hrs.	1,500 sin cambio ni deterioro	ASTM D-4799
Espesor recomendado de película seca	20 mils	Interno

Protexa Recubrimientos S. A. de C .V. garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al salir de la Planta y que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que su aplicación y sus condiciones están fuera de nuestro control, la Empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, por el mal uso, manejo inadecuado, diluciones mezclas o combinaciones no indicadas de nuestros productos, o por fenómenos naturales extremos como: huracanes, terremotos, inundaciones, etc. Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

