



## MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 0040 SIN ADHESIVO

### FICHA DE INFORMACION TECNICA

#### DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO ESPECIFICACION: 4 x 5 mm 130 grs./m<sup>2</sup>, 1 X 50m, 1 X 100 m, BLANCA

Reticula: 4 x 5mm

Warp: 24(+/-1)\*2 Hilo/10 cm Weft: 20(+/-1) Hilo/10cm

Warp: 100 tex x 2 Weft: 300 tex

Peso antes de recubrimiento: 110g/m<sup>2</sup> +/- 3g

Peso con recubrimiento: 130g/m<sup>2</sup> +/- 3g

Contenido de Resina (%): 17% +/- 3%

Resistencia a la tensión: warp:1200 weft:1100

PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS: Después de 28 días de inmersión en una solución al 5% Na(OH), la tasa promedio de retención hacia una fractura por tensión es del 60%

Conclusión: Este lote cumple con los requerimientos estipulados por la norma Q/NSQ01-2010

Para dudas o aclaraciones:

Tornado responde

33 3441 4745

tornado.suministros@yahoo.com.mx

www.tornadodesuministros.com

